

CICLO DI FINITURA PER CARTONGESSO

DESCRIZIONE

Ciclo specifico per la finitura e la decorazione del cartongesso, a base di grassello di calce, per interni.

COMPOSIZIONE

Il CICLO DI FINITURA PER CARTONGESSO è caratterizzato dall'utilizzo dei seguenti prodotti:

- come primer di preparazione del supporto, una dispersione acrilica pura, contenente particelle molto fini, esente da solventi e inodore, che penetra sul supporto in profondità, regolandone l'assorbimento e favorendo l'adesione del prodotto successivamente applicato senza comprometterne la traspirabilità;
- per la rasatura LISCIATURA SABBIE CALCAREE (extra bianca) Morandi Bortot srl, un'intonaco di lisciatura naturale a base di grassello di calce stagionato per almeno 8 mesi, sabbie calcaree e acqua pulita quanto basta per migliorare la lavorazione, completamente esente da additivi cementizi, chimici e organici, che viene utilizzato come lisciatura e anche per la stuccatura del cartongesso, fino ad uno spessore massimo di 1-2 mm;
- per la finitura è possibile scegliere tra i seguenti prodotti, tutti a base di grassello di calce stagionato per almeno 8-10 mesi, completamente esenti da additivi cementizi, chimici e organici: EXTRA LISCIATURA SABBIE CALCAREE Morandi Bortot srl, intonaco di lisciatura filtrato a 200 micron, caratterizzato da sabbie calcaree finissime; BADIGEON Morandi Bortot srl, pittura decorativa, filtrata a 200 micron, disponibile in colorazioni "pastello" (tonalità del giallo, rosa, verde, nocciola) ottenute con terre coloranti naturali con granulometria inferiore a 100 micron; LISCIATURA SABBIE CALCAREE Morandi Bortot srl, finitura caratterizzata da sabbie calcaree, e anch'essa disponibile in colorazioni "pastello" (tonalità del giallo, rosa, verde, nocciola) ottenute con terre coloranti naturali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Verificare accuratamente lo stato del supporto che deve essere pulito, esente da polvere e da qualsiasi parte incoerente.

Non bagnare la superficie.

MODALITÀ APPLICATIVE

Il primer deve essere diluito con acqua pulita nel rapporto 1:3 e deve essere applicato sulla superficie con pennello o rullo.

La rasatura deve essere realizzata dopo almeno 24 ore.

La rasatura con LISCIATURA SABBIE CALCAREE (extra bianca) è realizzata a mano con spatola metallica in una o due mani, la seconda delle quali deve essere applicata quando la prima è ancora umida: i tempi saranno diversi a seconda della temperatura, dell'umidità dell'ambiente e dall'areazione del locale.

La finitura deve essere realizzata dopo almeno 24 ore.

EXTRA LISCIATURA SABBIE CALCAREE è applicata a mano con spatola metallica in una sola passata; la superficie deve essere lisciata prima che il prodotto si sia asciugato completamente.

BADIGEON è applicato a mano con pennello in due passate, la seconda delle quali deve essere applicata quando la prima è asciutta: i tempi saranno diversi a seconda della temperatura, dell'umidità dell'ambiente e dall'areazione del locale. L'applicazione deve essere realizzata incrociando pennellate verticali e orizzontali: nel caso in cui la prima mano venga applicata in senso verticale, la seconda dovrà essere realizzata applicando il prodotto in senso orizzontale, o viceversa.

LISCIATURA SABBIE CALCAREE è applicata a mano con spatola metallica in una o due passate, la seconda delle quali deve essere applicata quando la prima è ancora umida: i tempi saranno diversi a seconda della temperatura, dell'umidità dell'ambiente e dall'areazione del locale. In funzione dell'effetto estetico desiderato, è possibile ottenere un effetto liscio oppure frattazzato, a seconda della lavorazione: per ottenere un effetto liscio, si deve lisciare la superficie con spatola metallica prima che la superficie si sia asciugata completamente; per ottenere un effetto frattazzato, più rustico, si deve lavorare la superficie utilizzando un frattazzo in spugna con movimento circolare.

RACCOMANDAZIONI

Durante la lavorazione del prodotto la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto dei 5°C e superare i 30°C.

Per quanto riguarda i prodotti BADIGEON e LISCIATURA SABBIE CALCAREE, disponibili in diverse colorazioni, non si può garantire una colorazione completamente uniforme, poiché è una caratteristica dei prodotti a base calce assumere, a volte, leggere variazioni cromatiche, causate principalmente da diverse condizioni di asciugatura del prodotto.

FORNITURA

Primer

- Vasi di capacità personalizzata in rapporto alla superficie da trattare.

LISCIATURA SABBIE CALCAREE (extra bianca) - EXTRA LISCIATURA SABBIE CALCAREE - LISCIATURA SABBIE CALCAREE

- Vasi da 23 kg ca.

BADIGEON

- Vasi da 18 kg ca.

CONSERVAZIONE

Tutti i prodotti temono il gelo e il caldo eccessivi; le temperature non devono scendere al di sotto dei 5°C e superare i 30°C.

Primer

- In confezione integra ha una durata di 6 mesi ca.

LISCIATURA SABBIE CALCAREE (extra bianca)

- Protetto dal sole e dal gelo ha una durata di 1 mese ca.

EXTRA LISCIATURA SABBIE CALCAREE - BADIGEON - LISCIATURA SABBIE CALCAREE

- Protetti dal sole e dal gelo hanno una durata di 12 mesi ca.

Per i prodotti LISCIATURA SABBIE CALCAREE (extra bianca), EXTRA LISCIATURA SABBIE CALCAREE, BADIGEON e LISCIATURA SABBIE CALCAREE si consiglia di consultare le relative Schede Tecniche.

I dati riportati si riferiscono a prove realizzate dal Laboratorio dell'Azienda Morandi Bortot srl; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti.

L'Azienda Morandi Bortot srl si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche senza alcun preavviso.

Ed. 10/2015